

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Kompositmaterialien Formeln

[Rechner!](#)[Beispiele!](#)[Konvertierungen!](#)

Lesezeichen calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**

Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute Einheitenumrechnung!**

Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



Liste von 18 Kompositmaterialien Formeln

Kompositmaterialien ↗

Elastizitätsmodul ↗

1) Elastizitätsmodul der Faser unter Verwendung der Längsrichtung des Verbundwerkstoffs ↗

$$f_x E_f = \frac{E_{cl} - E_m \cdot V_m}{V_f}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex 199.9833 \text{ MPa} = \frac{200.0 \text{ MPa} - 200.025 \text{ MPa} \cdot 0.4}{0.6}$$

2) Elastizitätsmodul der Matrix unter Verwendung der Längsrichtung des Verbundwerkstoffs ↗

$$f_x E_m = \frac{E_{cl} - E_f \cdot V_f}{V_m}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$ex 200 \text{ MPa} = \frac{200.0 \text{ MPa} - 200 \text{ MPa} \cdot 0.6}{0.4}$$



3) Elastizitätsmodul der Matrix unter Verwendung von Verbundwerkstoff (Querrichtung) ↗

fx $E_m = \frac{E_{ct} \cdot E_f \cdot V_m}{E_f - E_{ct} \cdot V_f}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $200.025 \text{ MPa} = \frac{200.01 \text{ MPa} \cdot 200 \text{ MPa} \cdot 0.4}{200 \text{ MPa} - 200.01 \text{ MPa} \cdot 0.6}$

4) Elastizitätsmodul des Verbundwerkstoffs in Längsrichtung ↗

fx $E_{cl} = E_m \cdot V_m + E_f \cdot V_f$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $200.01 \text{ MPa} = 200.025 \text{ MPa} \cdot 0.4 + 200 \text{ MPa} \cdot 0.6$

5) Elastizitätsmodul des Verbundwerkstoffs in Querrichtung ↗

fx $E_{ct} = \frac{E_m \cdot E_f}{V_m \cdot E_f + V_f \cdot E_m}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $200.01 \text{ MPa} = \frac{200.025 \text{ MPa} \cdot 200 \text{ MPa}}{0.4 \cdot 200 \text{ MPa} + 0.6 \cdot 200.025 \text{ MPa}}$

6) Elastizitätsmodul von Fasern unter Verwendung von Verbundwerkstoff (Querrichtung) ↗

fx $E_f = \frac{E_{ct} \cdot E_m \cdot V_f}{E_m - E_{ct} \cdot V_m}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $200 \text{ MPa} = \frac{200.01 \text{ MPa} \cdot 200.025 \text{ MPa} \cdot 0.6}{200.025 \text{ MPa} - 200.01 \text{ MPa} \cdot 0.4}$



Polymermatrix-Verbundwerkstoffe ↗

7) Faserdurchmesser bei gegebener kritischer Faserlänge ↗

fx $d = \frac{l_c \cdot 2 \cdot \tau}{\sigma_f}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $10\text{mm} = \frac{10.625\text{mm} \cdot 2 \cdot 3\text{MPa}}{6.375\text{MPa}}$

8) Faser-Matrix-Bindungsstärke bei gegebener kritischer Faserlänge ↗

fx $\tau = \frac{\sigma_f \cdot d}{2 \cdot l_c}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $3\text{MPa} = \frac{6.375\text{MPa} \cdot 10\text{mm}}{2 \cdot 10.625\text{mm}}$

9) Kritische Faserlänge ↗

fx $l_c = \sigma_f \cdot \frac{d}{2 \cdot \tau_c}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $10.5897\text{mm} = 6.375\text{MPa} \cdot \frac{10\text{mm}}{2 \cdot 3.01\text{MPa}}$

10) Längsfestigkeit des Verbundwerkstoffs ↗

fx $\sigma_{cl} = \tau_m \cdot (1 - V_f) + \sigma_f \cdot V_f$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $31.865\text{MPa} = 70.1\text{MPa} \cdot (1 - 0.6) + 6.375\text{MPa} \cdot 0.6$



11) Volumenanteil der Fasern aus der Längszugfestigkeit des Verbundwerkstoffs ↗

fx $V_f = \frac{\sigma_m - \sigma_{cl}}{\sigma_m - \sigma_f}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.6 = \frac{70\text{MPa} - 31.825\text{MPa}}{70\text{MPa} - 6.375\text{MPa}}$

12) Volumenanteil der Fasern aus EM des Verbundwerkstoffs (Längsrichtung) ↗

fx $V_f = \frac{E_{cl} - E_m \cdot V_m}{E_f}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.59995 = \frac{200.0\text{MPa} - 200.025\text{MPa} \cdot 0.4}{200\text{MPa}}$

13) Volumenanteil der Fasern aus EM des Verbundwerkstoffs (Querrichtung) ↗

fx $V_f = \frac{E_f}{E_{ct}} - \frac{V_m \cdot E_f}{E_m}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.6 = \frac{200\text{MPa}}{200.01\text{MPa}} - \frac{0.4 \cdot 200\text{MPa}}{200.025\text{MPa}}$



14) Volumenanteil der Matrix aus der EM des Verbundwerkstoffs (Längsrichtung) ↗

fx $V_m = \frac{E_{cl} - E_f \cdot V_f}{E_m}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.39995 = \frac{200.0 \text{ MPa} - 200 \text{ MPa} \cdot 0.6}{200.025 \text{ MPa}}$

15) Volumenanteil der Matrix aus EM des Verbundstoffs (Querrichtung) ↗

fx $V_m = \frac{E_m}{E_{ct}} - \frac{E_m \cdot V_f}{E_f}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.4 = \frac{200.025 \text{ MPa}}{200.01 \text{ MPa}} - \frac{200.025 \text{ MPa} \cdot 0.6}{200 \text{ MPa}}$

16) Zugfestigkeit der Faser bei kritischer Faserlänge ↗

fx $\sigma_f = \frac{2 \cdot l_c \cdot \tau}{d}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $6.375 \text{ MPa} = \frac{2 \cdot 10.625 \text{ mm} \cdot 3 \text{ MPa}}{10 \text{ mm}}$



17) Zugfestigkeit der Matrix bei gegebener Längszugfestigkeit des Verbundstoffs ↗

fx $\sigma_m = \frac{\sigma_{cl} - \sigma_f \cdot V_f}{1 - V_f}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $70\text{MPa} = \frac{31.825\text{MPa} - 6.375\text{MPa} \cdot 0.6}{1 - 0.6}$

18) Zugfestigkeit von Fasern aus Längszugfestigkeit von Verbundwerkstoffen ↗

fx $\sigma_f = \frac{\sigma_{cl} - \sigma_m \cdot (1 - V_f)}{V_f}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $6.375\text{MPa} = \frac{31.825\text{MPa} - 70\text{MPa} \cdot (1 - 0.6)}{0.6}$



Verwendete Variablen

- d Faserdurchmesser (*Millimeter*)
- E_{cl} Elastizitätsmodul-Verbundwerkstoff (*Längsrichtung*) (*Megapascal*)
- E_{ct} Elastizitätsmodul-Verbundwerkstoff (*Querrichtung*) (*Megapascal*)
- E_f Elastizitätsmodul der Faser (*Megapascal*)
- E_m Elastizitätsmodul der Matrix (*Megapascal*)
- l_c Kritische Faserlänge (*Millimeter*)
- V_f Volumenanteil der Faser
- V_m Volumenanteil der Matrix
- σ_{cl} Längsfestigkeit von Verbundwerkstoffen (*Megapascal*)
- σ_f Zugfestigkeit der Faser (*Megapascal*)
- σ_m Zugfestigkeit der Matrix (*Megapascal*)
- T Faser-Matrix-Bindungsfestigkeit (*Megapascal*)
- T_c Kritische Scherspannung (*Megapascal*)
- T_m Spannung in der Matrix (*Megapascal*)



Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Messung: Länge** in Millimeter (mm)
Länge Einheitenumrechnung ↗
- **Messung: Druck** in Megapascal (MPa)
Druck Einheitenumrechnung ↗



Überprüfen Sie andere Formellisten

- [Kompositmaterialien Formeln](#) ↗
- [Rollvorgang Formeln](#) ↗

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu TEILEN!

PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/11/2024 | 9:37:51 AM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

