

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Materiali compositi Formule

[Calcolatrici!](#)[Esempi!](#)[Conversioni!](#)

Segnalibro [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

La più ampia copertura di calcolatrici e in crescita - **30.000+ calcolatrici!**  
Calcola con un'unità diversa per ogni variabile - **Nella conversione di unità  
costruita!**

La più ampia raccolta di misure e unità - **250+ misurazioni!**

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i  
tuoi amici!

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)



# Lista di 18 Materiali compositi Formule

## Materiali compositi ↗

### Modulo elastico ↗

#### 1) Modulo elastico del composito in direzione longitudinale ↗

**fx**  $E_{cl} = E_m \cdot V_m + E_f \cdot V_f$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $200.01 \text{ MPa} = 200.025 \text{ MPa} \cdot 0.4 + 200 \text{ MPa} \cdot 0.6$

#### 2) Modulo elastico del composito in direzione trasversale ↗

**fx**  $E_{ct} = \frac{E_m \cdot E_f}{V_m \cdot E_f + V_f \cdot E_m}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $200.01 \text{ MPa} = \frac{200.025 \text{ MPa} \cdot 200 \text{ MPa}}{0.4 \cdot 200 \text{ MPa} + 0.6 \cdot 200.025 \text{ MPa}}$

#### 3) Modulo elastico della fibra utilizzando il composito (direzione trasversale) ↗

**fx**  $E_f = \frac{E_{ct} \cdot E_m \cdot V_f}{E_m - E_{ct} \cdot V_m}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $200 \text{ MPa} = \frac{200.01 \text{ MPa} \cdot 200.025 \text{ MPa} \cdot 0.6}{200.025 \text{ MPa} - 200.01 \text{ MPa} \cdot 0.4}$



#### 4) Modulo elastico della fibra utilizzando la direzione longitudinale del composito

**fx** 
$$E_f = \frac{E_{cl} - E_m \cdot V_m}{V_f}$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(cbe80b694ebd74fcfe136a095b608235\_img.jpg\)](#)

**ex** 
$$199.9833 \text{ MPa} = \frac{200.0 \text{ MPa} - 200.025 \text{ MPa} \cdot 0.4}{0.6}$$

#### 5) Modulo elastico della matrice utilizzando la direzione longitudinale del composito

**fx** 
$$E_m = \frac{E_{cl} - E_f \cdot V_f}{V_m}$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(3e2231b1ad3ca8da8658228c00dd08e0\_img.jpg\)](#)

**ex** 
$$200 \text{ MPa} = \frac{200.0 \text{ MPa} - 200 \text{ MPa} \cdot 0.6}{0.4}$$

#### 6) Modulo elastico di Matrix utilizzando Composite (direzione trasversale)

**fx** 
$$E_m = \frac{E_{ct} \cdot E_f \cdot V_m}{E_f - E_{ct} \cdot V_f}$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(0d5ec72f61334709c3fc9450209b754f\_img.jpg\)](#)

**ex** 
$$200.025 \text{ MPa} = \frac{200.01 \text{ MPa} \cdot 200 \text{ MPa} \cdot 0.4}{200 \text{ MPa} - 200.01 \text{ MPa} \cdot 0.6}$$



## Compositi a matrice polimerica ↗

### 7) Diametro della fibra data la lunghezza critica della fibra ↗

**fx**  $d = \frac{l_c \cdot 2 \cdot \tau}{\sigma_f}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $10\text{mm} = \frac{10.625\text{mm} \cdot 2 \cdot 3\text{MPa}}{6.375\text{MPa}}$

### 8) Forza di legame fibra-matrice data la lunghezza critica della fibra ↗

**fx**  $\tau = \frac{\sigma_f \cdot d}{2 \cdot l_c}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $3\text{MPa} = \frac{6.375\text{MPa} \cdot 10\text{mm}}{2 \cdot 10.625\text{mm}}$

### 9) Frazione di volume della matrice dall'EM del composito (direzione longitudinale) ↗

**fx**  $V_m = \frac{E_{cl} - E_f \cdot V_f}{E_m}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $0.39995 = \frac{200.0\text{MPa} - 200\text{MPa} \cdot 0.6}{200.025\text{MPa}}$



## 10) Frazione di volume di fibra da EM di composito (direzione longitudinale) ↗

**fx** 
$$V_f = \frac{E_{cl} - E_m \cdot V_m}{E_f}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex** 
$$0.59995 = \frac{200.0\text{MPa} - 200.025\text{MPa} \cdot 0.4}{200\text{MPa}}$$

## 11) Frazione di volume di fibra da EM di composito (direzione trasversale)



**fx** 
$$V_f = \frac{E_f}{E_{ct}} - \frac{V_m \cdot E_f}{E_m}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex** 
$$0.6 = \frac{200\text{MPa}}{200.01\text{MPa}} - \frac{0.4 \cdot 200\text{MPa}}{200.025\text{MPa}}$$

## 12) Frazione di volume di Matrix da EM di Composite (direzione trasversale) ↗

**fx** 
$$V_m = \frac{E_m}{E_{ct}} - \frac{E_m \cdot V_f}{E_f}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex** 
$$0.4 = \frac{200.025\text{MPa}}{200.01\text{MPa}} - \frac{200.025\text{MPa} \cdot 0.6}{200\text{MPa}}$$



### 13) Frazione volumetrica della fibra dalla resistenza alla trazione longitudinale del composito ↗

**fx**  $V_f = \frac{\sigma_m - \sigma_{cl}}{\sigma_m - \sigma_f}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $0.6 = \frac{70\text{MPa} - 31.825\text{MPa}}{70\text{MPa} - 6.375\text{MPa}}$

### 14) Lunghezza critica della fibra ↗

**fx**  $l_c = \sigma_f \cdot \frac{d}{2 \cdot \tau_c}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $10.5897\text{mm} = 6.375\text{MPa} \cdot \frac{10\text{mm}}{2 \cdot 3.01\text{MPa}}$

### 15) Resistenza alla trazione della fibra dalla resistenza alla trazione longitudinale del composito ↗

**fx**  $\sigma_f = \frac{\sigma_{cl} - \sigma_m \cdot (1 - V_f)}{V_f}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $6.375\text{MPa} = \frac{31.825\text{MPa} - 70\text{MPa} \cdot (1 - 0.6)}{0.6}$



**16) Resistenza alla trazione della fibra data la lunghezza critica della fibra****fx**

$$\sigma_f = \frac{2 \cdot l_c \cdot \tau}{d}$$

**Apri Calcolatrice** **ex**

$$6.375 \text{ MPa} = \frac{2 \cdot 10.625 \text{ mm} \cdot 3 \text{ MPa}}{10 \text{ mm}}$$

**17) Resistenza alla trazione della matrice data la resistenza alla trazione longitudinale del composito****fx**

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{cl} - \sigma_f \cdot V_f}{1 - V_f}$$

**Apri Calcolatrice** **ex**

$$70 \text{ MPa} = \frac{31.825 \text{ MPa} - 6.375 \text{ MPa} \cdot 0.6}{1 - 0.6}$$

**18) Resistenza longitudinale del composito****fx**

$$\sigma_{cl} = \tau_m \cdot (1 - V_f) + \sigma_f \cdot V_f$$

**Apri Calcolatrice** **ex**

$$31.865 \text{ MPa} = 70.1 \text{ MPa} \cdot (1 - 0.6) + 6.375 \text{ MPa} \cdot 0.6$$



## Variabili utilizzate

- $d$  Diametro della fibra (*Millimetro*)
- $E_{cl}$  Composito con modulo elastico (direzione longitudinale) (*Megapascal*)
- $E_{ct}$  Composito con modulo elastico (direzione trasversale) (*Megapascal*)
- $E_f$  Modulo elastico della fibra (*Megapascal*)
- $E_m$  Modulo elastico della matrice (*Megapascal*)
- $l_c$  Lunghezza critica della fibra (*Millimetro*)
- $V_f$  Frazione volumetrica della fibra
- $V_m$  Frazione di volume della matrice
- $\sigma_{cl}$  Resistenza longitudinale del composito (*Megapascal*)
- $\sigma_f$  Resistenza alla trazione della fibra (*Megapascal*)
- $\sigma_m$  Resistenza alla trazione della matrice (*Megapascal*)
- $T$  Forza di legame della matrice fibrosa (*Megapascal*)
- $T_c$  Sollecitazione di taglio critica (*Megapascal*)
- $T_m$  Lo stress in Matrix (*Megapascal*)



# Costanti, Funzioni, Misure utilizzate

- **Misurazione:** Lunghezza in Millimetro (mm)

Lunghezza Conversione unità 

- **Misurazione:** Pressione in Megapascal (MPa)

Pressione Conversione unità 



## Controlla altri elenchi di formule

- Materiali compositi Formule 
- Processo di laminazione Formule 

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

### PDF Disponibile in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

6/11/2024 | 9:37:51 AM UTC

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)

